



ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

БУРГАС - 8104 Тел: 056 898412; Тел/факс: 056 898037 e-mail:ogclab.burgas@sgs.com

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ГОРИВА В БЕНЗИНОСТАНЦИЯ №9009 ДРЕНОВЕЦ

№3913/23.07.2024 г

1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel			4. Дата на вземане на пробата: 16.07.2024 г.		
2. Място на вземане на пробата: колонка №2, бензиностанция №9009, с. Дреновец, път 112, km 8+450 дясно			5. Идентификация: №4546/9009/16.07.24		
3. Клиент: "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 5001140			6. Количество: 2 x 1 L		
№	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартизирани методи	Резултати от изпитване	
				Спецификация*	Резултат
1	Цетаново число	-	БДС EN ISO 5165	min 51,0	52,5
2	Плътност при 15 °С	kg/m ³	БДС EN ISO 12185	820,0 - 845,0	837,3
3	Съдържание на сяра	mg/kg	БДС EN ISO 20846	max 10,0	7,6
4	Пламна температура в затворен тигел	°С	БДС EN ISO 2719	над 55	60,0
5	Вода.Метод на Карл Фишер	% (m/m)	БДС EN ISO 12937	max 0,020	0,009
6	Дестилационни характеристики:		БДС EN ISO 3405		
	до 250 °С дестилат	% (v/v)		max 65	35,1
	до 350 °С дестилат	% (v/v)		min 85	94,1
	95 % (v/v) дестилат до	°С		max 360	353,1
7	Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)	% (v/v)	БДС EN 14078	max 7,0	6,2
8	Микробиологично замърсяване	pg ATP/ml	ASTM D 7687	-	< 5,0
9	Визуален външен вид	-	визуален	-	чист, прозрачен

ЗАБЕЛЕЖКА: *Данните са съгласно Приложение №2 към чл.6 т.2 от Наредба за изискванията за качествата на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. Изменение обн., ДВ, бр.75 от 25.08.2020 г.

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: Петканова
(фамилия, подпис, печат)



SGS Bulgaria Ltd.

Протоколът е предназначен за ползване само от "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

Този документ се издава от Компанията според нейните Общи Условия, достъпни на адрес http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Обръща се внимание на ограничението на отговорността, обезщетенията и сферата на пълномощия. Приносителят на този документ трябва да е уведомен, че информацията, която се съдържа в него отразява получените от Компанията резултати само по времето на интервенцията и в границите на изискванията на Клиента, ако има такива. Компанията носи отговорност само пред Клиента и този документ не освобождава страните по сделка от упражняването на всички техни права и задължения, според изискванията на документите по сделката. Всяка неразрешена поправка, промяна, подправяне или фалшификация на съдържанието или на външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с пълната сила на закона. Освен ако не е изрично посочено, резултатите които се съдържат в този протокол се отнасят само до пробата (пробите), които са тествани и тези мостри се съхраняват само 90 дни. Този документ може да се възпроизвежда само цялостно с писмено разрешение на лабораторията. Всяко частично възпроизвеждане трябва да се извършва с предварително одобрение от Компанията.



ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

БУРГАС - 8104 Тел: 056 898412; Тел/факс: 056 898037 e-mail:ogclab.burgas@sgs.com

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ГОРИВА В БЕНЗИНОСТАНЦИЯ №9009 ДРЕНОВЕЦ

№3911/23.07.2024 г

1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell FuelSave Diesel			4. Дата на вземане на пробата: 16.07.2024 г.		
2. Място на вземане на пробата: колонка №2, бензиностанция №9009, с. Дреновец, път 112, km 8+450 дясно			5. Идентификация: №4545/9009/16.07.24		
3. Клиент: "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 5001140			6. Количество: 2 x 1 L		
№	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартизирани методи	Резултати от изпитване	
				Спецификация*	Резултат
1	Цетаново число	-	БДС EN ISO 5165	min 51,0	52,7
2	Плътност при 15 °C	kg/m ³	БДС EN ISO 12185	820,0 - 845,0	836,7
3	Съдържание на сяра	mg/kg	БДС EN ISO 20846	max 10,0	7,5
4	Пламна температура в затворен тигел	°C	БДС EN ISO 2719	над 55	60,0
5	Вода.Метод на Карл Фишер	% (m/m)	БДС EN ISO 12937	max 0,020	0,007
6	Дестилационни характеристики:		БДС EN ISO 3405		
	до 250 °C дестилат	% (v/v)		max 65	34,6
	до 350 °C дестилат	% (v/v)		min 85	93,5
	95 % (v/v) дестилат до	°C		max 360	355,7
7	Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)	% (v/v)	БДС EN 14078	max 7,0	6,2
8	Микробиологично замърсяване	pg ATP/ml	ASTM D 7687	-	< 5,0
9	Визуален външен вид	-	визуален	-	чист, прозрачен

ЗАБЕЛЕЖКА: *Данните са съгласно Приложение №2 към чл.6 т.2 от Наредба за изискванията за качествата на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. Изменение обн., ДВ, бр.75 от 25.08.2020 г.

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: Петканова

(фамилия, подпис, печат)





ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

БУРГАС - 8104 Тел: 056 898412; Тел/факс: 056 898037 e-mail:ogclab.burgas@sgs.com

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ГОРИВА В БЕНЗИНОСТАНЦИЯ №9009 ДРЕНОВЕЦ

№3915/23.07.2024 г

1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95			4. Дата на вземане на пробата: 16.07.2024 г.		
2. Място на вземане на пробата: колонка №2, бензиностанция №9009, с. Дреновец, път 112, km 8+450 дясно			5. Идентификация: №4544/9009/16.07.24		
3. Клиент: "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 5001140			6. Количество: 2 x 1 L		
№	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартизирани методи	Резултати от изпитване	
				Спецификация*	Резултат
1	Октаново число по изследователски метод, RON	-	БДС EN ISO 5164	min 95,0	97,6
2	Октаново число по моторен метод, MON	-	БДС EN ISO 5163	min 85,0	85,9
3	Плътност при 15 °C	kg/m ³	БДС EN ISO 12185	720,0 - 775,0	754,4
4	Съдържание на сяр	mg/kg	БДС EN ISO 20846	max 10,0	5,6
5	Съдържание на бензен	% (v/v)	БДС EN 12177	max 1,0	0,77
6	Съдържание на органично свързан кислород	% (m/m)	БДС EN 13132	max 3,7	3,67
7	Съдържание на кислородсъдържащи съединения		БДС EN 13132		
	-метанол	% (v/v)		max 3,0	< 0,17
	-етанол	% (v/v)		max 10,0	8,9
	-изопропилов алкохол	% (v/v)		max 12,0	< 0,17
	-изобутилов алкохол	% (v/v)		max 15,0	< 0,17
	-третичен бутилов алкохол	% (v/v)		max 15,0	< 0,17
	-етери (с 5 и повече въглеродни атоми)				
	- МТБЕ	% (v/v)		max 22,0	1,5
	- ЕТБЕ	% (v/v)			1,1
	- ТАМЕ	% (v/v)			< 0,17
-други кислородсъдържащи	% (v/v)	max 15,0	< 0,17		
8	Дестилационни характеристики:		БДС EN ISO 3405		
	до 70 °C изпаряват, E 70	% (v/v)		22,0 - 50,0	40,8
	до 100 °C изпаряват, E100	% (v/v)		46,0 - 72,0	52,8
	до 150 °C изпаряват, E150	% (v/v)		min 75,0	84,8
Край на кипене	°C		max 210	198,9	
9	Външен вид	-	БДС EN 228	прозрачен, светъл	прозрачен, светъл
10	Налягане на парите, VP	kPa	БДС EN 13016-1	45,0 - 60,0	57,4

ЗАБЕЛЕЖКА: *Данните са съгласно Приложение №1 към чл.6 т.1 от Наредба за изискванията за качествата на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. Изменение обн., ДВ, бр.75 от 25.08.2020 г.

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: Петянова
(фамилия, подпис, печат)



SGS Bulgaria Ltd.

Протоколът е предназначен за ползва

Този документ се издава от Компанията според нейните Общи Условия, достъпни на адрес http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Обръща се внимание на ограничението на отговорността, обезщетенията и сферата на пълномощия. Приносителят на този документ трябва да е уведомен, че информацията, която се съдържа в него отразява получените от Компанията резултати само по времето на интервенцията и в границите на изискванията на Клиента, ако има такива. Компанията носи отговорност само пред Клиента и този документ не освобождава страните по сделка от упражняването на всички техни права и задължения, според изискванията на документите по сделката. Всяка неразрешена поправка, промяна, подправяне или фалшификация на съдържанието или на външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с пълната сила на закона. Освен ако не е изрично посочено, резултатите които се съдържат в този протокол се отнасят само до пробата (пробите), които са тествани и тези мостри се съхраняват само 90 дни. Този документ може да се възпроизвежда само цялостно с писмено разрешение на лабораторията. Всяко частично възпроизвеждане трябва да се извършва с предварително одобрение от Компанията.