



ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

БУРГАС - 8104 Тел: 056 898412; Тел/факс: 056 898037 e-mail:ogclab.bourgas@sgs.com

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ГОРИВА В БЕНЗИНОСТАНЦИЯ №3011 ДОБРИЧ

№5115/22.09.2024 г

1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing			4. Дата на вземане на пробата: 21.09.2024 г.			
2. Място на вземане на пробата: колонка №2, бензиностанция №3011, гр. Добрич, ул. Хан Тервел №92			5. Идентификация: №4663/3011/21.09.24			
3. Клиент: "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 5001140			6. Количество: 2 x 1 L			
№	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартизирани методи	Резултати от изпитване		
				Спецификация*	Резултат	
1	Октаново число по изследователски метод, RON	-	БДС EN ISO 5164	min 100,0	100,6	
2	Октаново число по моторен метод, MON	-	БДС EN ISO 5163	-	88,6	
3	Плътност при 15 °C	kg/m ³	БДС EN ISO 12185	720,0 - 775,0	757,3	
4	Съдържание на сяра	mg/kg	БДС EN ISO 20846	max 10,0	4,0	
5	Съдържание на бензен	% (v/v)	БДС EN 12177	max 1,0	0,59	
6	Съдържание на органично свързан кислород	% (m/m)	БДС EN 13132	max 3,7	3,33	
7	Съдържание на кислородсъдържащи съединения		БДС EN 13132			
	-метанол	% (v/v)		max 3,0	< 0,17	
	-етанол	% (v/v)		max 10,0	1,1	
	-изопропилов алкохол	% (v/v)		max 12,0	< 0,17	
	-изобутилов алкохол	% (v/v)		max 15,0	< 0,17	
	-третичен бутилов алкохол	% (v/v)		max 15,0	< 0,17	
	-етери (с 5 и повече въглеродни атоми)			max 22,0		
	- МТБЕ	% (v/v)			< 0,17	
	- ЕТБЕ	% (v/v)			18,4	
	- ТАМЕ	% (v/v)	0,7			
	-други кислородсъдържащи	% (v/v)	max 15,0	< 0,17		
8	Дестилационни характеристики:		БДС EN ISO 3405			
	до 70 °C изпаряват, E 70	% (v/v)		22,0 - 50,0	28,8	
	до 100 °C изпаряват, E100	% (v/v)		46,0 - 72,0	56,6	
	до 150 °C изпаряват, E150	% (v/v)		min 75,0	87,3	
	Край на кипене	°C	max 210	192,4		
9	Външен вид	-	БДС EN 228	прозрачен, светъл	прозрачен, светъл	

ЗАБЕЛЕЖКА: *Данните са съгласно Приложение №1 към чл.6 т.1 от Наредба за изискванията за качествата на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. Обн. попр. ДВ, бр.74 от 30.08.2024 г.

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: Архипова
(фамилия, подпис, печат)



SGS Bulgaria Ltd.

Протоколът е предназначен за ползване само от "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

Този документ се издава от Компанията според нейните Общи Условия, достъпни на адрес http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Обръща се внимание на ограничението на отговорността, обезщетенията и сферата на пълномощия. Приносителят на този документ трябва да е уведомен, че информацията, която се съдържа в него отразява получените от Компанията резултати само по времето на интервенцията и в границите на изискванията на Клиента, ако има такива. Компанията носи отговорност само пред Клиента и този документ не освобождава страните по сделка от упражняването на всички техни права и задължения, според изискванията на документите по сделката. Всяка неразрешена поправка, промяна, подправка или фалшификация на съдържанието или на външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с пълната сила на закона. Освен ако не е изрично посочено, резултатите които се съдържат в този протокол се отнасят само до пробата (пробите), които са тествани и тези мостри се съхраняват само 90 дни. Този документ може да се възпроизведе само цялостно с писмено разрешение на лабораторията. Всяко частично възпроизвеждане трябва да се извършва с предварително одобрение от Компанията.



ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

БУРГАС - 8104 Тел: 056 898412; Тел/факс: 056 898037 e-mail:ogclab.bourgas@sgs.com

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ГОРИВА В БЕНЗИНОСТАНЦИЯ №3011 ДОБРИЧ

№5118/22.09.2024 г

1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel			4. Дата на вземане на пробата: 21.09.2024 г.		
2. Място на вземане на пробата: колонка №2, бензиностанция №3011, гр. Добрич, ул. Хан Тервел №92			5. Идентификация: №4662/3011/21.09.24		
3. Клиент: "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 5001140			6. Количество: 2 x 1 L		
№	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартизирани методи	Резултати от изпитване	
				Спецификация*	Резултат
1	Цетаново число	-	БДС EN ISO 5165	min 51,0	51,8
2	Плътност при 15 °C	kg/m ³	БДС EN ISO 12185	820,0 - 845,0	835,4
3	Съдържание на сяра	mg/kg	БДС EN ISO 20846	max 10,0	7,4
4	Пламна температура в затворен тигел	°C	БДС EN ISO 2719	над 55	58,0
5	Вода.Метод на Карл Фишер	% (m/m)	БДС EN ISO 12937	max 0,020	0,007
6	Дестилационни характеристики:		БДС EN ISO 3405		
	до 250 °C дестилат	% (v/v)		max 65	38,2
	до 350 °C дестилат	% (v/v)		min 85	94,8
	95 % (v/v) дестилат до	°C		max 360	350,7
7	Гранична температура на филтруемост CFPP	°C	БДС EN 116	-	минус 11
8	Микробиологично замърсяване	pg ATP/ml	ASTM D 7687	-	< 5,0
9	Визуален външен вид	-	визуален	-	чист, прозрачен

ЗАБЕЛЕЖКА: *Данните са съгласно Приложение №2 към чл.6 т.2 от Наредба за изискванията за качествата на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. Обн. попр. ДВ, бр.74 от 30.08.2024 г.

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: Архипова
(фамилия, подпис, печат)





ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

БУРГАС - 8104 Тел: 056 898412; Тел/факс: 056 898037 e-mail:ogclab.burgas@sgs.com

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ГОРИВА В БЕНЗИНОСТАНЦИЯ №3011 ДОБРИЧ

№5116/22.09.2024 г

1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell FuelSave Diesel			4. Дата на вземане на пробата: 21.09.2024 г.		
2. Място на вземане на пробата: колонка №2, бензиностанция №3011, гр. Добрич, ул. Хан Тервел №92			5. Идентификация: №4661/3011/21.09.24		
3. Клиент: "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 5001140			6. Количество: 2 x 1 L		
№	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартизирани методи	Резултати от изпитване	
				Спецификация*	Резултат
1	Цетаново число	-	БДС EN ISO 5165	min 51,0	52,5
2	Плътност при 15 °C	kg/m ³	БДС EN ISO 12185	820,0 - 845,0	836,7
3	Съдържание на сяра	mg/kg	БДС EN ISO 20846	max 10,0	7,6
4	Пламна температура в затворен тигел	°C	БДС EN ISO 2719	над 55	60,0
5	Вода.Метод на Карл Фишер	% (m/m)	БДС EN ISO 12937	max 0,020	0,007
6	Дестилационни характеристики:		БДС EN ISO 3405		
	до 250 °C дестилат	% (v/v)		max 65	36,8
	до 350 °C дестилат	% (v/v)		min 85	94,7
	95 % (v/v) дестилат до	°C		max 360	351,1
7	Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)	% (v/v)	БДС EN 14078	max 7,0	6,5
8	Гранична температура на филтруемост CFPP	°C	БДС EN 116	-	минус 10
9	Микробиологично замърсяване	pg ATP/ml	ASTM D 7687	-	< 5,0
10	Визуален външен вид	-	визуален	-	чист, прозрачен

ЗАБЕЛЕЖКА:*Данните са съгласно Приложение №2 към чл.6 т.2 от Наредба за изискванията за качествата на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. Обн. попр. ДВ, бр.74 от 30.08.2024 г.

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: Архилова
(фамилия, подпис, печат)





ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „СЖС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

БУРГАС - 8104 Тел: 056 898412; Тел/факс: 056 898037 e-mail:ogclab.burgas@sgs.com

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ГОРИВА В БЕНЗИНОСТАНЦИЯ №3011 ДОБРИЧ

№5114/22.09.2024 г

1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95			4. Дата на вземане на пробата: 21.09.2024 г.			
2. Място на вземане на пробата: колонка №2, бензиностанция №3011, гр. Добрич, ул. Хан Тервел №92			5. Идентификация: №4660/3011/21.09.24			
3. Клиент: "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД 5001140			6. Количество: 2 x 1 L			
№	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандартизирани методи	Резултати от изпитване		
				Спецификация*	Резултат	
1	Октаново число по изследователски метод, RON	-	БДС EN ISO 5164	min 95,0	97,2	
2	Октаново число по моторен метод, MON	-	БДС EN ISO 5163	min 85,0	85,4	
3	Плътност при 15 °C	kg/m ³	БДС EN ISO 12185	720,0 - 775,0	762,0	
4	Съдържание на сяр	mg/kg	БДС EN ISO 20846	max 10,0	5,6	
5	Съдържание на бензен	% (v/v)	БДС EN 12177	max 1,0	0,66	
6	Съдържание на органично свързан кислород	% (m/m)	БДС EN 13132	max 3,7	3,50	
7	Съдържание на кислородсъдържащи съединения		БДС EN 13132			
	-метанол	% (v/v)		max 3,0	< 0,17	
	-етанол	% (v/v)		max 10,0	8,0	
	-изопропилов алкохол	% (v/v)		max 12,0	< 0,17	
	-изобутилов алкохол	% (v/v)		max 15,0	< 0,17	
	-третичен бутилов алкохол	% (v/v)		max 15,0	< 0,17	
	-етери (с 5 и повече въглеродни атоми)			max 22,0	< 0,17	
	- МТБЕ	% (v/v)				3,2
	- ЕТБЕ	% (v/v)				
	- ТАМЕ	% (v/v)		0,5		
-други кислородсъдържащи	% (v/v)	max 15,0	< 0,17			
8	Дестилационни характеристики:		БДС EN ISO 3405			
	до 70 °C изпаряват, E 70	% (v/v)		22,0 - 50,0	38,7	
	до 100 °C изпаряват, E100	% (v/v)		46,0 - 72,0	50,7	
	до 150 °C изпаряват, E150	% (v/v)		min 75,0	81,4	
Край на кипене	°C		max 210	199,6		
9	Външен вид	-	БДС EN 228	прозрачен, светъл	прозрачен, светъл	

ЗАБЕЛЕЖКА: *Данните са съгласно Приложение №1 към чл.6 т.1 от Наредба за изискванията за качествата на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. Обн. попр. ДВ, бр.74 от 30.08.2024 г.

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: Архипова
(фамилия, подпис, печат)



SGS Bulgaria Ltd.

Протоколът е предназначен за ползване само от "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

Този документ се издава от Компанията според нейните Общи Условия, достъпни на адрес http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Обръща се внимание на ограничението на отговорността, обезщетенията и сферата на пълномощия. Приносителят на този документ трябва да е уведомен, че информацията, която се съдържа в него отразява получените от Компанията резултати само по времето на интервенцията и в границите на изискванията на Клиента, ако има такива. Компанията носи отговорност само пред Клиента и този документ не освобождава страните по сделка от упражняването на всички техни права и задължения, според изискванията на документите по сделката. Всяка неразрешена поправка, промяна, подправяне или фалшификация на съдържанието или на външния вид на този документ е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с пълната сила на закона. Освен ако не е изрично посочено, резултатите които се съдържат в този протокол се отнасят само до пробата (пробите), които са тестови и тези мостри се съхраняват само 90 дни. Този документ може да се възпроизвежда само цялостно с писмено разрешение на лабораторията. Всяко частично възпроизвеждане трябва да се извършва с предварително одобрение от Компанията.